

POPIS

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 (EN 428) | mm | 4.00 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 (EN 429) | mm | 0.30 |
| Hmotnost | EN ISO 23997 (EN 430) | g/m ² | 7760 |
| Formát | EN ISO 24342 (EN 427) | mm | 303x607 / 178x1245 |






KLASIFIKACE

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| Specifikace produktu | - | - | EN ISO 10582 (EN 649) |
| Evropská klasifikace | EN ISO 10874 (EN 685) | třída | 23 -31 |
| Hořlavost | EN 13 501-1 | třída | Bfl-s1 |
| Vznik el. náboje | EN 1815 | kV | < 2 |
| Kluznost za mokra (rampa-olej) | DIN 51130 | třída | R9/R10/R11* |

VLASTNOSTI

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| Otěruvzdornost | EN 660.2 | mm ³ | < 2.0 |
| Třída otěru | NF 189 (EN 649) | třída | T |
| Obsah pojiva | ISO 10582 | skupina | I |
| Kročejová neprůzvučnost | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Rozměrová stálost | EN ISO 23999 (EN 434) | % | ≤ 0.15 |
| Odolnost vůči bodové zátěži | EN ISO 24343-1 (EN 433) | mm | ≤ 0.10 |
| Test kolečkovou židlí (Castor) | ISO 4918 (EN 425) | - | OK |
| Tepelná vodivost | EN ISO 10456 (EN 12 524) | W/(m.K) | 0.25 |
| Stálobarevnost | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 |
| Povrchová úprava | - | - | PUR+ |
| Odolnost vůči chemikáliím | EN ISO 26987 (EN 423) | | OK |
| TVOC po 28 dnech | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 100 |

CE MARKING

| | | |
|---|----------|---|
|  | EN 14041 |    |
| | |  |

* / více na webu www.gerflor.cz