

## Technický list

### XL 0,4/XL Click 0,4 RIGID

**XL 0,4:** lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582.

**XL Click 0,4 RIGID:** vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511.



Vlastnosti	Norma	XL 0,4	XL Click 0,4 RIGID
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,4 mm	0,4 mm
V-spára		ano	ano
Spojení		-	I4F-DropDown
Celková tloušťka	ISO 24346	2,5 mm	4,5 + 1
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm
<b>Vhodné pro kolečkové židle</b> (Testováno až na 25 000 cyklů včetně zvukové izolace při nárazu)	EN 425/ISO 4918	ano	ano
<b>Vhodné pro podlahové topení</b>		ano	ano
<b>Tepelný odpor XL 0,4</b>	EN 12667	~ 0,03 m <sup>2</sup> K/W	
<b>Tepelný odpor XL Click 0,4 RIGID</b>			~ 0,055 m <sup>2</sup> K/W
<b>Útlum kročejového hluku</b>	EN ISO 16251-1	~ 4 dB	
<b>Útlum kročejového hluku díky podložce</b>			~ 19 dB
<b>Hořlavost</b>	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
<b>Rozměrová stálost</b>	EN ISO 23999	~ 0,1 %	~ 0,1 %
<b>Stálost barev</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
<b>Chemická odolnost</b>		ano* <sup>1</sup>	ano* <sup>1</sup>
<b>Kluzkost</b>		R10* <sup>2</sup>	R10* <sup>2</sup>
<b>Protiskluznost</b>		DS	DS

Oblast použití	10874	23/32	23/33
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	4690 g/m <sup>2</sup>	9200 g/m <sup>2</sup>

\*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

\*2 Na rovné ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).

